

MasterEmaco® N 356 RS (Eski Adı Emaco® R 356)

Готовый для применения моментально схватывающий раствор для монтажных и ремонтных работ

Описание:

Готовый для применения раствор, содержащий специальные цементы, укрепленные полимерами и минеральными наполнителями, который обеспечивает высокую прилипаемость. Используется для изоляционных и ремонтных работ при монтаже. После разбавления с водой очень быстро схватывается и твердеет.

Область применения:

- По цементным, известковым и кирпичным поверхностям.
- По внутренним и наружным поверхностям.
- Для монтажа оконных и дверных проемов.
- Для ремонта повреждений и отверстий в бетоне.
- Для ремонта углов и стыков в бетонных конструкциях.
- Для ремонта трещин в водных каналах.
- Для ремонта пустот в бетоне, образованных после снятия заливных форм

Особенности:

- Готов к употреблению.
- Гарантирует быстроту в различных монтажных работах.
- Легок в применении, быстро застывает, не трескается.
- Обладает высокой прочностью на сжатие и излом.

Технические характеристики

Температура рабочей зоны: +5 °С до + 25 °С
Срок применения свежеприготовленного раствора: 3 - 5 минут при + 20 °С

Прочность на сжатие:

(4 X 4 X 16 см Призма)

	30 мин	60 мин	1 день	7 дней
(+ 20 °С) Н/мм ²	20	24	33	61
(+ 5 °С) Н/мм ²	7	18	27	42

Прочность на разрыв:

(4X4X16 см Призма)

	30 мин	60 мин	1 день	7 дней
(+ 20 °С) Н/мм ²	4,0	4,5	5,5	5,7
(+ 5 °С) Н/мм ²	2,0	3,3	4,5	5,5

Упаковка:

5 - кг мешки

Применение:

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистая, без пыли, достаточно прочная, и слегка шероховатая. Кромки ямочки, срезать по мере возможностей под углом 90° на глубину не менее 10 мм, это операция очень важна для равномерного высыхания краев ремонтного состава. Поверхность перед нанесением необходимо увлажнить.

Пропорции приготовления:

MasterEmaco N 356 RS	5 кг
Кол-во воды добавляемый в раствор	1,20-1,4 л
Плотность раствора	~ 2,04 кг/л

Общая пропорция:

4,5 части MasterEmaco N 356 RS + 1 часть воды. В очень поврежденных местах, где требуется глубокий ремонт, перед нанесением можно добавить песок в соотношении песок: Poli iks - 1: 2.

Приготовление:

Из-за быстрого схватывание материала MasterEmaco N 356 RS рекомендуется размешивать небольшими порциями. Для этого в чистый сосуд выливается необходимое количество воды, после высыпается Poli iks и в быстром темпе размешивается до тех пор, пока материал не придет в однородное состояние. Размешанный материал должен быть сразу же использован. Температура затворяемой воды и окружающей среды влияет на скорость



The Chemical Company

MasterEmaco® N 356 RS (Eski Adı Emaco® R 356)

схватывания материала. Работу рекомендует-
ся проводить в резиновых перчатках.

Чистка инструментов:

MasterEmaco N 356 RS может быть очищен
лишь в не застывшем состоянии. Если
раствор застынет или затвердеет, его
можно очистить лишь механическими
методами.

Хранение:

Хранить в сухом месте .
Срок хранения 6 месяцев .

ООО „АСКЕЙ”

Официальный дилер концерна BASF по продажам и сопровождению строительной химии. Украина, 04073
г. Киев, ул. Сырецкая, д. 25а, тел. 044 4996036 факс 044 4996036
сайт строительных материалов - remont.askei.kiev.ua
типовые решения по ремонту - remont.askei.kiev.ua/gotove

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право
ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и
как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней
обновленной версии.
