

MasterSeal® 640 Primer

Однокомпонентная грунтовка на полиуретановой основе для применения перед нанесением MasterSeal 640 Membrane.

Описание

MasterSeal® 640 Primer представляет собой однокомпонентную полиуретановую грунтовку для впитывающих поверхностей.

Область применения

MasterSeal® 640 Primer рекомендуется применять как:

- Грунтовка перед применением полиуретановых гидроизоляционных материалов таких как MasterSeal 640 Membrane
 - Можно применять по бетону, стяжке, дереву и т.д.
- Обратитесь к Техническому отделу BASF Центральная Азия для получения информации касательно других областей применения.

Преимущества

- Однокомпонентный материал, простота в применении не требующая перемешивания материала;
- Отличная адгезия к бетону и стяжке;
- Отличная проницаемость и заполнение пор бетона;
- Быстрая полимеризация;
- Эластичный, устойчив к движениям основания;
- Устойчивость к стоячей воде;
- Морозостойкость.

Физические свойства

Температура нанесения	От +5 до +35°C
Влажность поверхности перед нанесением	Макс. 4%
Время работы	Прим. 120 мин.
Нанесение второго слоя	Прим. 3 ч.
Полное отверждение	Через 5 суток
Температура эксплуатации	От -20 до +80°C
Адгезия к бетону	>2,1 МПа (отрыв в бетоне)

Время отверждения получено при температуре 22°C и влажности 65%. Высокая температура и/или высокая влажность могут уменьшить данное время, и наоборот.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть гладкой и чистой, без следов цементного молочка, смазки, масляных пятен, луж воды.

Перед нанесением поверхность должна быть сухой.

Температура поверхности перед нанесением должна быть от +5°C до +35°C.

Подготовку поверхности рекомендуется производить при помощи пескоструйной, водоструйной или другим подходящим механическим способом.

После подготовки поверхности, прочность на разрыв основания должна быть не менее 1 Н/мм².

Влажность поверхности не должна превышать 4%.

Перемешивание

MasterSeal® 640 Membrane является однокомпонентным материалом. Достаточно перемешать для образования однородности.

Способ применения

Грунтовка MasterSeal® 640 Primer наносится одним слоем по всей поверхности. В некоторых случаях, для полного грунтования необходимо нанести второй слой;

Наносится при помощи кисти, ролика или безвоздушного распылителя;

Нанесение MasterSeal® 640 Membran: через макс. 4 часа нанесите гидроизоляционную мембрану. Смотрите описание материала.

Для лучших результатов:

- Наносите при температуре от +5°C до +35°C;
- Не добавляйте растворитель, песок или другие материалы которые могут изменить характеристики данного материала.

Чистка инструментов

Пока не полимеризовалась, чистка производится при помощи растворителя. После только механическим способом.

Расход

MasterSeal 640 Primer – 0.2-0.25 кг/м²

Расход теоретический, может меняться в зависимости от основания. Для точных результатов необходимо нанести на опытном участке.

Упаковка

MasterSeal 640 Primer – 5 кг банка

Хранение и срок годности

Продукт следует хранить в сухом и затененном месте. Срок хранения составляет 9 месяцев с даты изготовления.

Примечание

Продукция сертифицирована.

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту.

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к специалистам ООО "АСКЕЙ"

ООО „АСКЕЙ“

Официальный дилер концерна BASF по продажам и сопровождению строительной химии.

Украина, 04073 г. Киев, ул. Сырецкая, д. 25а, тел. 044 4996036 факс 044 4996036

сайт строительных материалов - remont.askei.kiev.ua

типовые решения по ремонту - remont.askei.kiev.ua/gotove