



We create chemistry

MasterSeal® P 698

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка для битумных оснований.

Описание материала

MasterSeal® P 698 – однокомпонентная отверждаемая влагой полиуретановая грунтовка (праймер), содержащая растворители.

Сфера применения

MasterSeal® P 698 предназначен для использования в качестве грунтовки на битумные основания, например, на рубероидные покрытия, при нанесении гидроизоляционных мембран методом распыления или вручную. Специально подобранные растворители в **MasterSeal® P 698** оказывают минимальное воздействие на битум.

Свойства и преимущества

- Превосходная адгезия к битумным основаниям
- Растворители не взаимодействуют с битумом
- Быстрое отверждение
- Низкая вязкость
- Удобство в применении

Нанесение

Подготовка поверхности

Технические характеристики

MasterSeal® P 698	Полиуретан, на основе растворителей
Цвет	Прозрачный
Содержание сухого вещества	43%
Плотность	1,0 кг/литр
Вязкость	12 сек.
Рекомендованный диапазон температуры нанесения при применении	8 – 30°C
Временной интервал нанесения следующего слоя	Мин. 1 час Макс. 5 часов

Указанные значения получены при температуре 23°C, приведены только для информации, их не следует использовать в спецификации.

Битумное основание должно быть чистым и сухим, без масел, смазок и других веществ, которые ухудшают адгезию покрытия к основанию. Кроме того, битум должен прочно крепиться к основанию. Если на поверхности есть пузыри, их нужно вскрыть, высушить и отремонтировать. Температура основания должна быть выше температуры росы не менее чем на 3°C.

Способ нанесения

MasterSeal® P 698 является однокомпонентным материалом. Перед применением температура материала должна составлять 15–25°C. Отлить необходимое количество из оригинальной упаковки в рабочий бак и нанести валиком, щеткой или методом распыления на подготовленное основание. Отверждение **MasterSeal® P 698** происходит при взаимодействии с влагой воздуха, при нанесении слишком толстым слоем материал вспенивается. Поэтому очень важно наносить **MasterSeal® P 698** тонким слоем, чтобы не образовывались наплывы. Равномерно распределить, разровнять повторной укаткой.



We create chemistry

MasterSeal® P 698

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка для битумных оснований.

Время отверждения материала зависит от влажности, температуры воздуха и основания.

Расход

Расход **MasterSeal® P 698** составляет 0,05–0,15 кг/м² и зависит от внешних условий и пористости основания.

Особенности применения

- Материал не должен применяться, при температуре ниже + 5 °или выше + 35 °С.
- Материалы, которые будут применяться при надлежащей температуре, следует завезти в зону работ за 1–2 дня до использования и выдержать в условиях окружающей среды.
- При низкой температуре следует использовать обогреватели для повышения температуры и обеспечения возможности работы с материалом. Перед применением материал выдержать при температуре 15–25°С.
- Напольные покрытия на основе эпоксидной смолы и полиуретана должны укладывать специалисты.
- Время реакции и возможности использования систем на основе смол зависят от температуры воздуха, основания и относительной влажности. При низких температурах химическая реакция замедляется, это увеличивает срок годности, временной интервал до нанесения следующего слоя и длительность работ. Кроме того, увеличивается расход, так как повышается вязкость. При высокой температуре химическая реакция проходит быстрее, и продолжительность указанных интервалов соответственно уменьшается. Чтобы материал затвердел, температура воздуха и

основания не должна быть ниже рекомендованного диапазона. Нанесенный материал следует защищать от воды на протяжении не менее 24 часов. При контакте с водой в этот период поверхность может карбонизироваться и/или стать липкой; в обоих случаях покрытие теряет свои свойства, его следует удалить и нанести новое. Допустимый диапазон относительной влажности 40–90%.

- **MasterSeal® P 698** – готовый к применению материал. Перед использованием не добавлять растворители.
- Пустые упаковки собрать и утилизировать надлежащим образом для предотвращения повторного использования.

Очистка инструментов

Очищайте инструменты и оборудование растворителем после применения. Как только **MasterSeal® P 698** затвердеет, он может быть удален с поверхности механическим способом.

Упаковка

Канистра 24 кг.

Хранение

Храните оригинальной не вскрытой упаковке в прохладных и сухих условиях, защищая от мороза. При краткосрочном хранении максимально 3 паллеты могут быть расположены одна на другой. При длительном хранении паллеты не могут быть расположены одна на другой.

Срок годности

Гарантийный срок годности материала **MasterSeal® P 698** в закрытой неповрежденной упаковке составляет **12 месяцев**.



We create chemistry

MasterSeal® P 698

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка для битумных оснований.

Материал хранить только на паллетах, обтянутых стрейч-пленкой в сухом помещении. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и дождя.

Нарушение рекомендуемых условий хранения может быть причиной повреждения материала или упаковки.

Открытая упаковка должна быть сразу плотно закрыта и использована в течении одной недели после вскрытия.

Меры безопасности

Не приближаться к складским помещениям во время пожара. Хранить продукцию следует в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с правилами охраны здоровья и труда. Так как незастывшие материалы обладают раздражающим эффектом, не следует допускать контакта компонентов с кожей и глазами, а в случае попадания, необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу. Запрещается пронос пищевых продуктов и напитков на строительную площадку, где применяется продукт. Продукт должен храниться в недоступных для детей местах. Для дополнительных сведений см. Паспорт безопасности материала.

Ответственность

Сведения, содержащиеся в этом техническом документе, основываются на наших научных и практических знаниях. BASF несет ответственность только за качество продукта. При применении продукта в других местах и другими способами, кроме описанных выше, а также неправильном применении, BASF не несет ответственности за возможные последствия. Данный технический документ делает недействительными прошлые издания и действует до выхода нового. (2/2016)

ТОВ "АСКЕЙ"
дилер концерну BASF SE

тел. 044 4996036, факс 044 4996036
сайт будівельних матеріалів -
remont.askei.kiev.ua
типові рішення по ремонту -
remont.askei.kiev.ua/gotove

® - зарегистрированная торговая марка BASF