



We create chemistry

MasterTile® P 303

Специальная грунтовка для гладких, непористых типов оснований

Описание материала

MasterTile® P 303 специально разработанная грунтовка на основе дисперсии полимер-модифицированной смолы для слабо впитывающих поверхностей, бетонные стены, потолки, для увеличения адгезии и времени обработки цементных штукатурных растворов и особенно гипсовых штукатурок, и шпаклевок.

Соответствует стандарту EN 1504-2

Область применения

- Для внутренних и внешних помещений на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
- Для укладки керамики, глазурованной плитки, натурального или композитного камня на наружных поверхностях.
- Для внутреннего применения совместно с **MasterTile® FLX 29** на непористых поверхностях, таких как ПВХ, металл.
- Для улучшения адгезии перед нанесением **MasterEmaco® N 600** и **MasterEmaco® N 601** на гладком бетоне.
- Для облегчения работы с шпаклевками, улучшения адгезии, минимизации

образования пузырей воздуха.

- Для улучшения адгезии при укладке керамической плитки на деревянные поверхности во внутренних помещениях.

Свойства и преимущества

- Однокомпонентная грунтовка.
- Не содержит растворитель.

Применение

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой, и сухой. Поверхность не должна содержать остатки масел, цементное молочко, раздробленные частицы основания, пыль и другие частицы, которые могут уменьшить адгезию.

Перемешивание

Раствор перемешивается в течение 3 - 5 минут на скорости 400-600 об/мин. до достижения однородной консистенции.

Технические характеристики

Состав материала	Дисперсия на основе эпоксидной смолы	
Цвет	Светло-желтый	
Плотность	~1,31 кг/литр	
Консистенция	Для нанесения кистью	
Температура поверхности при нанесении	+5°C ...+30°C	
Температура эксплуатации	-20°C ...+80°C	
Время высыхания	3 часа	

Значения получены при температуре +23°C, в условиях относительной влажности 50%. Высокая температура уменьшает, низкая увеличивает сроки высыхания грунтовок.



We create chemistry

MasterTile® P 303

Специальная грунтовка для гладких, непитывающих типов оснований

Способ применения

Размешанный раствор **MasterTile® P 303** наносится на заранее подготовленную поверхность валиком с длинным ворсом (овечья шерсть) без превышения рекомендуемого расхода и образования пятен и луж. Толщина нанесения – до 200 микрон на 1 слой. После высыхания грунтовки образуется желтоватая шершавая поверхность, на которую следует наносить покрытие.

Расход

Приблизительно 120-180 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания и качества поверхности.

Меры предосторожности

- **MasterTile® P 303** применяется при температуре от +5°C до +30°C.
- **MasterTile® P 303** не рекомендуется применять для мест с постоянным контактом с водой.
- Защищать поверхность от загрязнения поверхности во время и после нанесения.

Очистка инструментов

После применения инструменты и оборудование должны быть промыты водой.

Упаковка

Пластиковое ведро 5 кг.

Хранение

Хранение необходимо осуществлять в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, не допуская замерзания. При краткосрочном хранении допускается установка одна на одну не более 3 паллет, отгрузка должна

осуществляться в порядке поступления. При долгосрочном хранении не допускается установка паллет одна на одну. Не храните при температуре ниже +5 °С. Защищайте от мороза.

Срок годности

При соответствующих условиях хранения - 12 месяцев от даты изготовления. Открытая упаковка должна быть использована в течении недели.

Меры безопасности

Не приближаться к складским помещениям во время пожара. Хранить продукцию следует в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с правилами охраны здоровья и труда. Так как незастывшие материалы обладают раздражающим эффектом, не следует допускать контакта компонентов с кожей и глазами, а в случае попадания, необходимо промыть большим количеством воды с мылом. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу. Запрещается приносить пищевые продукты и напитки на строительную площадку, где применяется материал. Материал должен храниться в недоступных для детей местах. Для дополнительных сведений см. Паспорт безопасности материала.

Ответственность

Сведения, содержащиеся в этом техническом документе, основываются на наших научных и практических знаниях. BASF несет ответственность только за качество продукта. При применении материала в других местах и другими способами, кроме описанных выше, а также неправильном применении, BASF не несет



We create chemistry

MasterTile® P 303

Специальная грунтовка для гладких, непитывающих типов оснований

ответственности за возможные последствия.
Данный технический документ делает
недействительными прошлые издания и
действует до выхода нового. (2/2016)

ООО „АСКЕЙ”

Официальный дилер концерна BASF SE
по продажам и сопровождению
строительной химии.

Украина, 04073 г. Киев, ул. Сырецкая, д.
25а

тел. 044 4996036

факс 044 4996036

сайт строительных материалов -

remont.askei.kiev.ua

типовые решения по ремонту -

remont.askei.kiev.ua/gotove

® - зарегистрированная торговая марка
BASF

 1020	
BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 1000 Sok. Gebze-KOCAELI/TURKIYE	
11 DOP NO: 02.1504.2.009 1020 – CPR – 040 039920	
EN 1504-2 MasterTile® P 303 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных оснований Пропитки, назначение 1.2 Защита от проникновения, 5.2 Физическая прочность/Упрочнение поверхности.	
Капиллярное поглощение и проницаемость воды	0,0969 кг/м ² √ч
Адгезия, тест Pull Off	≥2,2 N/mm ²
Абразивная прочность	>10%
Опасные вещества	Соответствует 5.4