

## MasterTop<sup>®</sup> C 713 (Masterkure 113)

### Средство для последующего ухода за бетоном натурального цвета



#### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterTop<sup>®</sup> C 713 – готовый к использованию высококачественный запечатывающий материал для последующего ухода за бетоном натурального цвета.

MasterTop<sup>®</sup> C 713 образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенсивному испарению воды из бетона, что обеспечивает гидратацию цемента в оптимальных условиях. В результате повышается прочность, износостойкость, непроницаемость и морозостойкость бетона, снижает его пыление при абразивных нагрузках и трещинообразование.

*Примечание:* Мембрану, которую образует данный материал очень трудно удалить. Если планируется устройство следующих слоев по поверхности, покрытой MasterTop<sup>®</sup> C 713, рекомендуется перед его применением провести тест на адгезию с ним следующих слоев.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterTop<sup>®</sup> C 713 предназначен для последующего ухода за:

- свежеложенной бетонной поверхностью натурального цвета;
- бетонными полами, упрочненными материалами MasterTop<sup>®</sup> натурального цвета;

- ремонтными материалами при ремонте и восстановлении бетонных конструкций.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота последующего ухода за свежеложенным бетоном;
- Легкость нанесения с помощью распылителя или валика;
- Может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях с гладкой или шероховатой фактурой, внутри и снаружи помещения;
- Снижает риск образования трещин и пыления бетона;
- Облегчает уборку и очистку бетонной поверхности.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ

MasterTop<sup>®</sup> C 713 не рекомендуется использовать:

- для ухода за цветным, архитектурным или антистатическим бетоном;
- при необходимости удаления мембраны после окончания ухода и набора бетоном требуемой прочности;
- если планируется укладка следующих слоев бетона или раствора, окраска поверхности, устройство полимерного покрытия, керамической плитки и т.д.

#### РАСХОД

Расход MasterTop<sup>®</sup> C 713 зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 литр на 8 – 10 м<sup>2</sup>.

#### УПАКОВКА

MasterTop<sup>®</sup> C 713 поставляется:

- в канистрах по 20 л, на поддоне 440 л;
- в бочках по 200 л, на поддоне 800 л.

# MasterTop<sup>®</sup> C 713 (Masterkure 113)

## СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом закрытом прохладном помещении, не допускать его замораживания и защищать от огня.

Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения 24 месяца.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Физическое состояние	жидкость
Цвет	желто-янтарный
Плотность при 20°C	0,90 – 0,95 кг/л
Содержание сухого вещества	19%
Вязкость при 20°C, воронка Форд №4	максимум 14 секунд
Растворимость	в растворителях
Температурный интервал сохранения свойств	от – 4 до + 50°C
Температура использования	более + 5°C
Время высыхания при 20°C	от 1 до 3 часов
Эффективность ухода по CEN TS 14754-1	> 85% после 72 часов
Токсичность	содержит растворители
<i>Примечание: Приведенные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, поэтому возможны определенные разумные отклонения.</i>	

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Бетонная поверхность, на которую наносится MasterTop<sup>®</sup> C 713, должна быть чистой и влажной, но без свободной воды (луж). Если поверхность бетона высохла ее необходимо увлажнить до нанесения материала.

*Примечание: Бетон очень быстро сохнет при высокой температуре, низкой влажности,*

*сквозняках и воздействию прямых солнечных лучей.*

MasterTop<sup>®</sup> C 713 необходимо наносить сразу, как только бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдержать данную обработку без повреждения.

Оптимальное время применения материала при стандартных условиях от 1,5 до 3 часов после укладки бетона.

При использовании опалубки наносить материал на поверхность сразу после удаления опалубки.

При уходе за бетонными полами с упрочненным верхним слоем MasterTop<sup>®</sup> необходимо наносить MasterTop<sup>®</sup> C 713 сразу после окончания обработки пола.

При работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

MasterTop<sup>®</sup> C 713 наносится на поверхность свежеложенного бетона тонким равномерным слоем с помощью распылителя (садового или промышленного типа) или валика.

Сразу после нанесения MasterTop<sup>®</sup> C 713, до его высыхания, поверхность бетона становится блестящей, что способствует его равномерному нанесению.

*Примечание: Очень важно наносить материал равномерно и не превышать рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к изменению однородности цвета поверхности и появлению пятен из-за неравномерного высыхания бетона!*

*Более равномерное нанесение средства по уходу обеспечивается с помощью распылителя.*

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Для очистки инструментов используйте такие растворители, как толуол или ксилол. Работайте с необходимыми предосторожностями и обеспечьте хорошую вентиляцию.

*Примечание: Не используйте сжатый воздух для сушки инструментов влажных от растворителя.*

## MasterTop<sup>®</sup> C 713 (Masterkure 113)

---

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен. Держать отдельно от источников воспламенения и открытого огня.

MasterTop<sup>®</sup> C 713 содержит растворители. Работать с материалом в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары материала. Не допускайте контакта с глазами и с

кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Держать продукт вне досягаемости для детей. При работе использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз и дыхания. После применения тщательно закрывать упаковку.

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «АСКЕЙ».

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс нанесения и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты, полученные в результате некорректного применения данного продукта. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

### ООО „АСКЕЙ”

Официальный дилер концерна BASF SE

по продажам и сопровождению строительной химии.

Украина, 04073 г. Киев, ул. Сырецкая, д. 25а, тел. 044 4996036, факс 044 4996036

интернет-магазин строительных материалов - [remont.askei.kiev.ua](http://remont.askei.kiev.ua) типовые решения по ремонту - [remont.askei.kiev.ua/gotove](http://remont.askei.kiev.ua/gotove)

© = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.