

MasterPozzolith® MR55 W / Pozzolith® MR55 W

Комплексная пластифицирующая добавка для бетонирования в условиях отрицательных температур

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterPozzolith® MR55 W / Pozzolith® MR55 W используется при производстве товарных бетонных смесей рядовых классов по прочности (B7,5-B30) различных классов подвижности и строительных растворов для бетонирования в холодное время года при отрицательной температуре окружающей среды. Обеспечивает смеси лучшую удобоукладываемость при снижении содержания воды. Предотвращает замерзание бетонной смеси при транспортировке, а также при бетонировании монолитных железобетонных конструкций до начала тепловой обработки или выдерживания методом «термоса».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пластифицирующий эффект, не требуется введения дополнительно пластификатора;
- Сильное водоредуцирующее действие (~20%);
- Универсален ко всем типам цемента;
- Не содержит хлора, не вызывает коррозию арматуры;
- Не содержит аммиака;
- Обеспечивает длительную сохраняемость подвижности бетонной смеси и одновременно ускоряет набор прочности на начальных сроках твердения.
- Улучшает перекачиваемость бетонной смеси бетононасосом

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третью воды). Наилучший эффект достигается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

ДОЗИРОВКА

Расход добавки MasterPozzolith® MR55 W / Pozzolith® MR55 W зависит от температуры окружающей среды и ожидаемой подвижности

Рекомендуемая дозировка от 0,8 до 1,5% от массы цемента.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Добавка MasterPozzolith® MR55 W / Pozzolith® MR55 W совместима с воздухововлекающими добавками серии MasterAir®, суперпластификаторами серий MasterRheobuild® или MasterGlenium®. При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость с MasterPozzolith® MR55 W / Pozzolith® MR55 W.

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Однородная жидкость темно-коричневого цвета
Плотность при 20°C, г/см ³	1,19± 0,02
Водородный показатель, pH	>5
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

УПАКОВКА

MasterPozzolith® MR55 W / Pozzolith® MR55 W поставляется в контейнерах по 1000 кг и в розлив.

СРОК ГОДНОСТИ

Минимальный срок годности – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.



The Chemical Company

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не ниже -10°C , при замораживании материала необходимо разморозить добавку при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ и тщательно перемешать до полного восстановления первоначальной консистенции. Избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к изменению свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований по использованию продукта не предусмотрено. Рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания

на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. MasterPozzolith® MR55 W / Pozzolith® MR55 W – невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Продукция сертифицирована.

Условия производства и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополнительной информации следует обращаться за рекомендациями к специалистам ООО «АСКЕЙ»

ООО "АСКЕЙ"

Официальный дилер концерна BASF по продажам и сопровождению строительной химии.
Украина, 04073 г. Киев,
ул. Сырецкая, д. 25а,
тел. 044 4996036
факс 044 4996036
е-майл: office@askei.kiev.ua
web: remont.askei.kiev.ua