



We create chemistry

MasterTop® CC 733

Литий-силикатный поверхностный упрочнитель для новых и старых бетонных поверхностей.

Описание материала

MasterTop® CC 733 это высококонцентрированный литиевый поверхностный отвердитель на водной основе, используемый для уплотнения, отверждения, обеспылевания новых или существующих бетонных полов.

Область применения

MasterTop® CC 733 применяется для упрочнения поверхности свежеуложенных и затвердевших бетонных полов, и стяжек на цементной основе

- Торговые центры.
- Супермаркеты.
- Автомобильные парковки.
- Ангары для самолетов.
- Склады.
- Распределительные центры.
- Производственные площадки.
- Офисные помещения.
- Заводы.

Свойства и преимущества

- Легкое нанесение.
- Прекрасное проникновение.
- Повышает абразивную истираемость.
- Уменьшает риск образования высолов на поверхности.
- Хорошая стойкость к загрязнению и проникновению воды.

Технические характеристики

Вид материала	Жидкость
Цвет	Прозрачная жидкость
pH фактор	11
Истираемость по Bohme (EN ISO 5470-1 в возрасте 28 суток) см ³ /50см ²	14,2
Точка вспышки	Не воспламеняется
Температура применения	+5°C ...+40°C
Содержание сухого вещества (%)	17 ±1

- Улучшает внешний вид напольного покрытия.

Процедура нанесения

На свежееуложенный бетон

Нет необходимости в подготовке поверхности, когда **MasterTop® CC 733** наносится на свежееуложенный бетон. После окончательной укладки бетона и выравнивания поверхности нарезаются швы. Бетонную поверхность очищается от мусора, грязи и остатков бетона. Затем используя распылитель низкого давления, нанесите один слой **MasterTop® CC 733**.

На затвердевший бетон

Существующий бетон должен иметь прочность, соответствующую классу C20 или выше. Удалите все загрязнения, строительный мусор или отвердители. Поверхность бетона должна быть сухой. Рекомендуется шлифовать и выравнивать бетонную поверхность шлифовальной машиной или алмазным шлифовальным станком, оснащенным алмазными дисками зернистостью от 100 до 400 в зависимости от желаемого качества поверхности и размера заполнителя.



We create chemistry

MasterTop® CC 733

Литий-силикатный поверхностный упрочнитель для новых и старых бетонных поверхностей.

Используя распылитель низкого давления, нанесите один слой **MasterTop® CC 733** со скоростью, которая покрывает поверхность, но не образует лужи.

Обработанные поверхности должны оставаться влажными в течение 10-15 минут после первоначального нанесения. Равномерно распределите материал в тонком слое с помощью ткани на основе микрофибры. Обработайте пористые участки, которые высыхают менее чем за 10 минут еще одним слоем материала.

На существующем бетоне для достижения желаемого глянцевого покрытия используйте диск с малой шероховатостью, шлифование осуществляйте алмазными дисками постепенно уменьшая степень зернистости дисков от 800 до 3000.

Расход

MasterTop® CC 733 наноситься в один слой. Средний расход составляет 0,1-0,2 кг/м². В зависимости от прочности и пористости бетона, расход может меняться.

Упаковка

Канистра 25 кг.

Хранение

Материал должен храниться в оригинальной упаковке при температуре +5°C ...+30°C. Кратковременное хранение допускает расположение до 3 паллет одна на одну. Долгосрочное хранение паллет – только в один ряд.

Срок годности

При соответствующих условиях хранения - 12 месяцев от даты изготовления. Открытая канистра должна храниться плотно закрытой и должна быть использована на протяжении одной недели.

Меры безопасности

Не приближаться к складским помещениям во время пожара. Хранить продукцию следует в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с правилами охраны здоровья и труда. Так как незастывшие материалы обладают раздражающим эффектом, не следует допускать контакта компонентов с кожей и глазами, а в случае попадания, необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу. Запрещается приносить продукты питания и напитки на строительную площадку, где применяется продукт. Продукт должен храниться в недоступных для детей местах. Для дополнительных сведений см. Паспорт безопасности материала.

Ответственность

Сведения, содержащиеся в этом техническом документе, основываются на наших научных и практических знаниях. BASF несет ответственность только за качество продукта. При применении продукта в других местах и другими способами, кроме описанных выше, а также неправильном применении, BASF не несет ответственности за возможные последствия.



We create chemistry

MasterTop[®] CC 733

Литий-силикатный поверхностный упрочнитель для новых и старых бетонных поверхностей.

Данный технический документ делает недействительными прошлые издания и действует до выхода нового. (9/2016)

ООО „АСКЕЙ”

Официальный дилер концерна BASF SE по продажам и сопровождению строительной химии.

Украина, 04073 г. Киев, ул. Сырецкая, д. 25а

тел. 044 4996036

факс 044 4996036

сайт строительных материалов - remont.askei.kiev.ua

типовые решения по ремонту - remont.askei.kiev.ua/gotove